



EUCON MR 750 LA

Aditivo reductor de agua y retardante

Descripción

EUCON MR 750 LA es un aditivo reductor de agua y retardante para concreto especialmente diseñado para control del contenido de aire. Su uso mejora las mezclas de concreto, haciéndolas más plásticas, fluidas y con buena retención de la consistencia. Cumple con NMX-255 como tipo "D". Este aditivo no contiene cloruros adicionados.

Aplicaciones principales

EUCON MR 750 LA se utiliza principalmente en concretos que requieren de alta trabajabilidad, control de aire, bombeo a grandes distancias horizontales y verticales, estructuras estrechas y/o densamente armadas. Se utiliza como reductor de agua. Está especialmente formulado para lograr una mejor hidratación de las partículas de cemento y mejor desarrollo de resistencia.

Ventajas

- Reduce la cantidad de agua de mezcla hasta un 8 a un 12 %.
- Aumenta la resistencia a la compresión a 28 días alrededor del 10 %
- Contribuye a una mejor permanencia de la consistencia.
- Facilita el bombeo del concreto.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumenta la durabilidad.
- Promueve la mejor hidratación de las partículas de cemento.
- Controla el contenido de aire en la mezcla de concreto.

Información técnica

Solución líquida a base de lignosulfonatos modificados.

Color café oscuro.

Gravedad específica 1.24 - 1.26

pH 4.50 - 6.50

Envase / Rendimiento

Granel.

Tambor de 200 L

Cubeta 19 L

Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases que Eucomex provee.

Instrucciones de uso

Adicionar en el último 20 % del agua de mezcla. La dosis a usar dependerá de las demás materias primas involucradas en la mezcla y condiciones ambientales del sitio. Ésta puede variar de 4 a 9 mL/kg de cemento.

La dosificación exacta deberá determinarse con los materiales y en las condiciones del lugar de la obra EUCON MR 750 LA no es compatible con aditivos base policarboxilato.

Tiempo de vida

Un año en el envase original.

Precauciones / Limitaciones

- El empleo de EUCON MR 750 LA en dosificaciones mayores a las recomendadas puede ocasionar retardo en el fraguado del concreto que no afecta la resistencia final.
- La elaboración de concreto o mortero fluido con EUCON MR 750 LA exige una buena distribución granulométrica y un contenido de finos suficiente para lograr mezclas cohesivas con buena trabajabilidad.
- El uso de concreto fluido demanda especial supervisión en el sellado de las cimbras para evitar pérdida de pasta.
- El concreto con EUCON MR 750 LA requiere de la misma práctica y supervisión en la colocación, acabado y curado que la indicada por las prácticas recomendadas por el ACI (American Concrete Institute) para concreto.
- Se recomienda iniciar el curado del concreto tan pronto como desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuya detección es fácil por el cambio de aspecto de la superficie de concreto de brillante a mate. La membrana de curado debe ser de buena calidad y su aplicación debe ser oportuna sobre la superficie del concreto con un buen acabado ya concluido.
- Use guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

Rev. 01.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx