



SUPER WALL-PRO

RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO DE ALTO ESPESOR PARA MUROS

EUCLID GROUP
EUCOMEX

DESCRIPCIÓN

SUPER WALL-PRO es un recubrimiento acrílico a base de agua, reforzado con fibra que impermeabiliza, protege y embellece una variedad de superficies de muros y otros materiales de construcción. SUPER WALL-PRO es un recubrimiento no tóxico, no se decolora, puede teñirse y proporciona una película dura, extremadamente flexible, de alto espesor. SUPER WALL-PRO no contiene asbesto ni fibras de vidrio ni cerámica.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Mampostería.
- Piedra.
- Concreto.
- Yeso.
- Estuco.
- Metal.
- Superficies de muros exteriores.
- Sistema de acabado aislante exterior sobre rasante.

VENTAJAS

- Embellece y protege todo tipo de muros.
- Elastomérico para lograr excelente resistencia al movimiento.
- Estable a rayos UV bajo exposición severa en exteriores.
- Reforzado internamente con fibras de alta resistencia.
- Proporciona un chapado totalmente impermeable.
- Brinda una cobertura completa en solo una capa.
- Excelente resistencia a la intemperie contra calor, frío, viento, nieve y lluvia.
- Sistema a base de agua que cumple con VOC.
- Puede teñirse con más de cuarenta colores usuales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes resultados se desarrollaron bajo condiciones de laboratorio:

% de Sólidos por peso	63 ± 1%
% de Sólidos por volumen	52 ± 1%
% de Elongación @ 77°F (25 °C) (ASTM D 2370)	215 ± 25%
Flexibilidad @ -15 °F (-26 °C) (ASTM D522) ½" (1.3 cm)	Pasa
Resistencia a la Tensión @ 77 °F (25°C) (ASTM C 2370)	375 psi (2.6 MPa)
Transmisión de vapor de agua @ 73 °F (23 °C) ASTM D 1653)	34 permanentes
Seco al Tacto	1 hora
Flujo de película utilizada	Ninguna hasta 180 °F (82 °C)
Viscosidad @ 77 °F (25 °C) (ASTM D 562)	12 KU
Peso por galón (ASTM D 1475)	11.0 ± 0.2 lb/gal (1.3 ± .02 kg/L)
Punto de ignición	Ninguno
Gravedad específica	1.33 ± 0.2
Contenido VOC	< 50 g/L

SUPER WALL-PRO proporciona un acabado ligeramente texturizado con una apariencia plana, sin brillo. SUPER WALL-PRO está disponible en más de 40 colores. Póngase en contacto con su representante local de EUCOMEX para obtener una guía de selección de colores.

VIDA EN ANAQUEL

1 año almacenado en su empaque original, sin abrir.

ENVASE / RENDIMIENTO

SUPER WALL-PRO viene empacado en tambores de 55 gal (208 L) y cubetas de 5 gal (18.9 L).

La porosidad, textura de la superficie y espesor específico de la película seca determinan la cobertura exacta. Los índices sugeridos de cobertura son los siguientes:

Índice de Cobertura	Espesor de la Película
67 ft ² /gal (1.6 m ² /L)	24 mils húmedo, 15 mils seco
50 ft ² /gal (1.2 m ² /L)	32 mils húmedo, 20 mils seco
33 ft ² /gal (0.8 m ² /L)*	48 mils húmedo, 30 mils seco*
	*se requieren 2 capas; cada capa de 24 mils húmedo

NORMAS/CUMPLIMIENTOS

MTQ de Canadá

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie.- Todas las superficies deben estar libres de mortero suelto, mugre, grasa, aceite, pintura suelta, óxido y otra materia extraña que pueda evitar adhesión apropiada. Deberá lavar con chorro de agua las superficies previamente pintadas para retirar pintura suelta y exceso de polvo de piedra caliza.

Las reparaciones a las superficies pueden hacerse de la siguiente forma: **Fisuras:** Menores al espesor de una tarjeta de crédito (30 mils/0.8 mm): detalle con SUPER WALL-PRO. **Grietas grandes:** Concreto descascarado o deteriorado; utilice parcheo con VERTICOAT, EUCOPATCH o SPEED CRETE RED LINE y compuestos para repavimentar disponibles en EUCOMEX. **Mezclado.-** SUPER WALL-PRO es un producto de un solo componente, pigmentado que deberá agitarse antes de la aplicación. No mezcle con agua ni con otros solventes. **Colocación.-** SUPER WALL-PRO se seca en una hora para proporcionar un acabado plano y produce una textura ligera. En días extremadamente cálidos, es posible que sea necesario humedecer la superficie antes de la aplicación. SUPER WALL-PRO puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola de aerosol al índice de cobertura que se especifique. La aplicación en aerosol requiere equipo de trabajo pesado, tal como Graco King 45:1 o Graco Bulldog 30:1.

LIMPIEZA

Para limpiar herramientas y equipo utilice agua jabonosa tibia.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

No aplique a temperaturas inferiores a los 50 °F (10 °C).

No adecuado para impermeabilización exterior, subrasante.

Evite que el producto se congele.

Proteja la aplicación del recubrimiento contra congelamiento durante por lo menos 48 horas después de la colocación.

No adecuado para aplicaciones submarinas.

No adelgace.

En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCOMEX GROUP
EUCOMEX