



VULKEM 171 PRIMER

Imprimante para juntas y recubrimientos de poliuretano

Descripción

VULKEM 171 PRIMER es un producto de baja viscosidad que sella superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, permitiendo un terminado óptimo para aplicación de selladores y recubrimientos de poliuretano.

Aplicaciones principales

- Para preparar superficies en la aplicación de selladores o recubrimientos a base de poliuretano, asegurando una alta adherencia en sustratos porosos que van a estar expuestos al agua o a la humedad. VULKEM 171 PRIMER es requerido para la aplicación de selladores y recubrimientos sujetos a inmersión permanente en agua.
- VULKEM 171 PRIMER es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de VULKEM 45, VULKEM 116, VULKEM 911, VULKEM 931, particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de alta humedad del sustrato, o cuando durante su vida útil va a ser expuestos a inmersión permanente en agua.
- VULKEM 171 PRIMER puede ser utilizado como imprimante sobre superficies de concreto con el fin de mejorar porosidades y adherencia de recubrimientos de poliuretano tipo VULKEM 350/345/346, VULKEM 350/351, entre otros.

Ventajas

- Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.
- Aumenta la capacidad de servicio de los poliuretanos expuestos a inmersión permanente en agua.
- Es de fácil aplicación.
- Permite la aplicación de sellos de poliuretano sobre sustratos con baja humedad.

Información técnica

Tiempo de secado30 - 60 minutos a 20° C
Líquido color ámbar

Envase / Rendimiento

El rendimiento varía de acuerdo a la textura y porosidad de la superficie. Como guía se establece el siguiente rendimiento:

- Para superficies lisas no porosas
7.2 m²/L - 9.7 m²/L (27.22 m²/gal - 36.66 m²/gal)
- Para superficies lisas de concreto
8.5 m²/L - 9.7 m²/L (32.13 m²/gal - 36.66 m²/gal)
- Para superficies porosas y rugosas
2.4 m²/L (9.072 m²/gal)

Instrucciones de uso

VULKEM 171 PRIMER debe ser aplicado por aspersión, con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes.

El producto se debe aplicar con suficiente ventilación.

Limpieza

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

Precauciones / Limitaciones

- No aplicar sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7 % humedad).
- VULKEM 171 PRIMER debe mantenerse en su empaque original, herméticamente cerrado hasta su uso.
- VULKEM 171 PRIMER sólo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final.

Rev. 03.17

NOTA: Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUKOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUKOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUKOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUKOMEX